Сибуфом С/30

Напылительная полиуретановая система для изготовления жёсткого пенополиуретана.

Перед коммерческим применением пригодность для конкретного случая должна быть проверена пользователем

Область применения: Применяется для бесшовной теплоизоляции, наружной и внутренней изоляции жилых и промышленных зданий (крыш, не предназначенных для ходьбы), а также внутренней изоляции складских помещений, коровников и сельскохозяйственных производственных зданий, предотвращения образования конденсата на кровле промышленных зданий, тепло- и хладоизоляции складских емкостей, холодильников, контейнеров и грузовых судов.

	Характеристики компонентов	Значение	Ед. измерения	Метод
Компонент А	**Плотность**	1,08	г/см^3	ГОСТ 18995.1-73
	Вязкость при 25°С	300	мПа*с	ГОСТ 1929-87
	Срок хранения	180	дни	Номер ТУ!
Компонент Б	**Плотность**	1,12	г/см^3	ГОСТ 18995.1-73
	Вязкость при 25°С	300	мПа*с	ГОСТ 1929-87
	Срок хранения	180	дни	Номер ТУ

Параметры переработки	Значение	Ед. измерения
Температура компонентов	35	°С
Соотношение компонентов А:Б	100:107	вес. части
Время старта	3	сек
Плотность свободного вспениявания	30	кг/м^3

Стандартные физико-механические характеристики	Значение	Ед. измерения
Плотность в ядре	30	Кг/м3
Прочность при изгибе	0,300	н/мм2
Прочность при сжатии	0,19	н/мм2
Теплопроводность	0,0193	Вт/мК

Техническая поддержка клиентов: info@pl-sfera.ru

Редакция: 15.06.2023

МОСКВА
129626, г.Москва, ул.3-я Мытищинская, д.16, строение 47 тел.: +7 (495) 249-90-50
E-mail: info@pl-sfera.ru